

Паспорт № 173059-23

Силикагель КСКГ (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 3956-76
Партия	2
Грузополучатель	

Дата изготовления	02.2026
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до тёмного с чёрными включениями цвета.	Соответствует
Массовая доля зёрен, при размере зёрен 2,8-7,0 мм, %, не менее	94	96,1
Механическая прочность, %, не менее	86	99
Насыпная плотность, г-дм3, не менее	400	492
Влагоёмкость, %, не менее, при относительной влажности 100%	70	82,8
Массовая доля потери при высушивании, %, не более	5	4,5

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



<https://csdb.ru/p2.php?p=cd6b542dbd2a1a611539c4aa3c4592d9>