

## Паспорт № 173059-23

### Силикагель КСКГ (тех)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ТУ, ГОСТ        | ГОСТ 3956-76 |
| Партия          | 2            |
| Грузополучатель |              |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Дата изготовления | 02.2026 |
| Вид и тип тары    |         |
| Формула           |         |

| Наименование показателя                                        | Норма                                                                                                                                                           | Результаты анализа |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Внешний вид                                                    | Стекловидные прозрачные<br>или матовые зёрна<br>овальной, сферической или<br>неправильной формы от<br>бесцветного до тёмного с<br>чёрными включениями<br>цвета. | Соответствует      |
| Массовая доля зёрен, при размере зёрен 2,8-7,0 мм, %, не менее | 94                                                                                                                                                              | 96,1               |
| Механическая прочность, %, не менее                            | 86                                                                                                                                                              | 99                 |
| Насыпная плотность, г-дм3, не менее                            | 400                                                                                                                                                             | 492                |
| Влагоёмкость, %, не менее, при относительной влажности 100%    | 70                                                                                                                                                              | 82,8               |
| Массовая доля потери при высушивании, %, не более              | 5                                                                                                                                                               | 4,5                |

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



<https://csdb.ru/p2.php?p=ea7e0aae784579cda363b745d9283838>